



SCHEDA TECNICA/TECHNICAL DATA
SHEET
BX15PP75 Fascia Variabile

STRUTTURA/STRUCTURE: Laminato con adesivo/Solvent-free adhesive lamination
OPA (POLIAMMIDE Bi-orientata)15my/1.2 g adesivo/PP(POLIPROPILENE)75my

Caratteristiche Property	Valore Value	Unità di misura Unit	Metodo Method
Spessore totale Thickness - Overall	90	Micron	Metodo Interno/Internal Method
Grammatura Unit Weight	88	g/m ²	Metodo Interno/Internal Method
Resistenza a trazione/ Tensile Strength	MD: >50 TD: >50	N/mm ²	ASTM D 882
Allungamento a rottura/ Elongation at break	MD:>120 TD: >120	%	ASTM D 882
Intervallo di saldabilità/ Seal range	120-150	°C	Metodo Interno/Internal Method
Permeabilità all'ossigeno/ Oxygen Transmission Rate	30	cm ³ /m ² *24h ad 1 atm	ASTM D 3985 25°C 0% R.H.
Permeabilità al vapor d'acqua/ Water vapor transmission rate	4	g/m ² *24h ad 1 atm	ASTM E 96 38°C 90% R.H.

MD = Machine direction

TD = Trasversal direction

Tolleranza spessore e peso/Tolerance weight and thickness = ± 10%

Modalità di conservazione: Temperatura (15-20 °C) Umidità dell'aria (40-60%)/Storage conditions

Temperature (15-20 °C) Air Humidity (40-60%)

Idoneo per abbattimenti termici (-30 °C)/Suitable for blast chillers (-30 °C)

Idoneo alla pastorizzazione - Suitable for pasteurization

L'azienda ALPAK è dotata di un sistema di gestione qualità e igiene per la produzione di imballaggi destinati al contatto alimentare certificato UNIEN ISO 9001:2015 e UNI EN 15593:2008/ ALPAK is a certified company UNI EN ISO 9001:2015 and UNI EN 15593:2008

IDONIETA' ALIMENTARE/FOOD COMPLIANCE: REG.CE 1935/2004, REG.CE 1895/2005,REG.CE 2023/2006, REG.UE 10/2011, DM21.03.1973, DPR 777/1982 (Artt. Applicabili), D.Lgs n°29 del 10/02/2017.

Tutti i valori indicati corrispondono al meglio delle nostre conoscenze. L'utilizzatore finale ha la responsabilità di provare il materiale fornito da ALPAK SRL nelle reali condizioni d'uso, verificandone l'idoneità e compatibilità con il proprio processo di lavorazione, non essendo questo sotto il diretto controllo di ALPAK SRL.

Ruffano, 28/01/2020

RGQI
Dott.ssa Antonella Ancora